



Nexa Autocolor	SATAjet X 5500 RP	SATAjet X 5500 HVLP	SATAjet 5000 B RP	SATAjet 5000 B HVLP	SATAjet 4000 B RP	SATAjet 4000 B HVLP
1K PrimerP565-909	--	--	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4	1.3 / 1.4
	--	--	2.0 - 2.2 bar	1.8 - 2.0 bar	2.0 - 2.2 bar	1.8 - 2.0 bar
2K Haftgrund chromatfreiP565-9868	1.4 l	1.3 O	1.4	1.3	1.4	1.3
	2.0 - 2.2 bar	2.0 bar	2.0 - 2.2 bar	2.0 bar	2.0 - 2.2 bar	2.0 bar
2K EP PrimerP565-5225	1.3 l / 1.4 l / 1.6 l	--	1.3 / 1.4 / 1.6	--	1.3 / 1.4 / 1.6	--
	2.0 - 2.2 bar	--	1.6 - 2.0 bar	--	1.6 - 2.0 bar	--
2K EP Primer wasserverdünubar P950-2028	--	--	1.4	--	1.4	--
	--	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
2K Self Levelling PrimerP565-5601/-5/-7	1.2 l / 1.3 l	--	1.2 / 1.3	--	1.2 / 1.3	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
2K HS+ Uni-DecklackP471	1.2 l / 1.3 l	--	1.3	--	1.3	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
Aquabase Plus WasserbasislackP989	--	1.3 O	--	1.3	--	1.3
	--	1.6 - 1.8 bar	--	1.6 - 1.8 bar	--	1.6 - 1.8 bar
2K HS Klarlacke P190-6550 / -6560 / -6570 / -6659 / -7020	1.2 l	--	1.2	--	1.2	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
2K Ceramic KlarlackP190-6512	1.2 l	--	1.2 / 1.3	--	1.2 / 1.3	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--
2K Mattklarlack-SystemP190-1062 / -1063	--	1.5 O	--	1.5	--	1.5
	--	1.8 - 2.0 bar	--	1.8 - 2.0 bar	--	1.8 - 2.0 bar
2K Express Plus KlarlackP190-8000 / -8001	1.1 l / 1.2 l	--	1.1 / 1.2	--	1.1 / 1.2	--
	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--	2.0 - 2.2 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.



Nexa Autocolor	SATAjet 100 B P	SATAjet 100 B F RP	SATAjet 100 B F HVLP	SATAmijet 4400 B RP	SATAmijet 4400 B HVLP
PE SpritzfüllerP565-7100	P (2.5)	--	--	--	--
	2.0 bar	--	--	--	--
1K PrimerP565-909	--	--	--	1.2 SR	1.2 SR
	--	--	--	1.0 - 2.0 bar	1.0 - 2.0 bar
2K Express FüllerP565-2971/-5/-7	--	1.7 / 1.9	1.6 / 1.8	--	--
	--	2.0 bar	2.0 bar	--	--
2K HS AcrylfüllerP565-5301/-5/-7	--	1.7 / 1.9	1.6 / 1.8	--	--
	--	2.0 bar	2.0 bar	--	--
2K HS Premium FüllerP565-5701/-5/-7	--	1.7 / 1.9	1.6 / 1.8	--	--
	--	2.0 bar	2.0 bar	--	--
2K HS+ Uni-DecklackP471	--	--	--	1.0 SR / 1.2 SR	--
	--	--	--	1.0 - 2.0 bar	--
Aquabase Plus WasserbasislackP989	--	--	--	--	1.2 SR / 1.4 SR
	--	--	--	--	1.0 - 2.0 bar
2K HS Klarlacke P190-6550 / -6560 / -6570 / -6659 / -7020	--	--	--	1.0 SR / 1.2 SR	--
	--	--	--	1.0 - 2.0 bar	--
2K Ceramic KlarlackP190-6512	--	--	--	1.0 SR / 1.2 SR	--
	--	--	--	1.0 - 2.0 bar	--

¹⁾Luftdüsendruck | air cap pressure | Pression à l'intérieur du chapeau d'air

*Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen aber ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Vorgaben des Lackherstellers. | Specifications in all conscience but without engagement. Please observe the paint manufacturer's requirements. | Toutes indications sont en notre âme et conscience mais sans garantie. Veuillez respecter les instructions du fabricant de peinture. | Todos los datos según nuestro saber y entender, pero sin garantía. Tenga en cuenta las especificaciones del fabricante de pintura.